

## APPLICATION



L'adhésif spécial pour fixation des plaques Raychem T2Reflecta sur un support existant.

L'adhésif T2Reflecta-A-Fix est un mortier souple spécialement conçu pour fixer les plaques T2Reflecta sur le support.

- Très bonnes propriétés de mise en oeuvre.
- Flexible, stable, hydrofuge.
- Adapté aux systèmes de chauffage par le sol.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	Base de ciment plastifié.
Présentation	Poudre
Temps de séchage après application	Environ 4 heures à +18°C
Pelliculage	Après environ 10 minutes
Praticabilité	Après 24 heures
Consommation (Poudre)	Avec spatule crantée 6 mm: env. 2,2 kg/m <sup>2</sup> Avec spatule crantée 8 mm: env. 2,8 kg/m <sup>2</sup> Avec spatule crantée 10 mm: env. 3,0 kg/m <sup>2</sup>
Mélange	6l d'eau pour 20 kg de poudre ou 1,5 l d'eau pour 5kg de poudre
Température d'application	Min. +5°C, max. +30°C
Stabilité à la température	de -20°C à +80°C
Outil	Spatule crantée de carreleur
Nettoyage avant séchage	À l'eau

### Conditionnement

Sac de 15 kg

### Stockage

- Se conserve dans un endroit frais et sec à l'abri du gel
- Après ouverture, utiliser rapidement le contenu
- Se conserve maximum 12 mois dans l'emballage d'origine intact
- Refermer hermétiquement les emballages après utilisation.

## Élimination des déchets

- Éliminer les déchets conformément aux normes locales en vigueur

## RÉFÉRENCES

---

- T2Reflecta-plaques isolantes (voir fiche technique)
- T2Reflecta-P-Fix-Primaire (voir fiche technique)

## PRÉPARATION DU SUPPORT

---

Le support doit être propre, stable, sec et rigide.

Le support doit également être exempt de poussière, saletés, huile, graisse et autres particules libres. Rectifier les inégalités du sol à l'aide de ciment ou de mortier autolissant – voir le mode d'emploi du fabricant pour réaliser le mélange et l'appliquer.

Adapté pour les types de supports suivants:

- béton, ciment, anhydrite (avec primaire adéquat), plâtre à prise rapide, plaque de plâtre.

## MODE D'EMPLOI

---

### Application de primaire:

Appliquer un primaire adéquat sur les supports en bois, béton et chapes anhydrites ainsi que sur les supports très poreux et sablonneux.

### Fixation des plaques Reflecta sur le support

- T2Reflecta- A-Fix Adhesive : Mélanger la colle à de l'eau claire froide, dans un récipient propre. Pour obtenir un mélange homogène, Utiliser de préférence un mélangeur à 600 tr/min. Limiter la préparation d'adhésif à la quantité utilisable en 4 heures.
- Appliquer la colle à l'aide d'une spatule crantée. Éliminer l'excédent. Poser les plaques T2Reflecta sur la surface fraîchement encollée et presser uniformément. Ajuster les plaques côté à côté en les posant en quinconce. Pour éviter la transmission de bruits par les plinthes, couper des bandes de mousse à dimensions et les coller au mur.
- Ne pas ajouter d'eau ni de poudre dans un mélange qui commence à figer.
- Nettoyer soigneusement le matériel à l'eau immédiatement après chaque utilisation.

## REMARQUES

---

Les valeurs communiquées sont indicatives et peuvent varier en fonction des conditions ambiantes. Consulter les fiches techniques des produits Raychem utilisés. T2Reflecta-A-Fix Adhesive n'est pas adapté pour les zones immergées en permanence.

## COMPATIBILITÉ ET ENVIRONNEMENT

---

- GISCODE D1
- Pour votre sécurité et celle de votre entourage, lisez et respectez les indications des fiches sécurité et des étiquettes.

### France

Tél 0800 90 60 45  
SalesFR@chemelex.com

### Belgique

Tel +32 16 21 35 02  
Fax +32 16 21 36 04  
SalesBelux@chemelex.com

### Suisse

Tel +41 (41) 766 30 80  
Fax +41 (41) 766 30 81  
infoCH@chemelex.com