

## ANWENDUNGSBEREICHE



Spezial-Kleber für das Verkleben der Reflecta-Platten  
Raychem Reflecta-A-Fix ist ein flexibler, normalabbindender  
Dünnbettmörtel speziell zum Verkleben der Reflecta-Platten  
auf dem Untergrund

- Sehr gute Verarbeitungseigenschaften
- Flexibel, standfest, wasserfest
- Für Fußbodenheizung geeignet



## TECHNISCHE DATEN

Materialzusammensetzung	Zementgebunden, kunststoffvergütet
Konsistenz	Pulver
Topfzeit	ca. 4 Stunden bei 18°C
Konsistenz	Nach ca. 10 Minuten
Begehbar	Nach 24 Stunden
Verbrauch (Pulver)	Bei 6 mm Zahnung: ca. 2,2 kg/m <sup>2</sup> Bei 8 mm Zahnung: ca. 2,8 kg/m <sup>2</sup> Bei 10 mm Zahnung ca. 3,0 kg/m <sup>2</sup>
Mischungsverhältnis: 6 l:	Wasser auf 20 kg Pulver bzw. 1,5 l Wasser für 5 kg Pulver
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter +5°C, nicht über 30°C
Temperaturbeständigkeit	-20°C bis +80°C
Auftragsart	Zahnkelle
Reiniger im frischen Zustand	Wasser

### Liefergröße

15 kg Papiersack

### Lagerung

- Kühl, trocken und frostfrei lagern
- Kühl, trocken und frostfrei lagern
- mindestens 12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde
- angebrochene Gebinde sind sofort zu verschließen und zügig aufzubrauchen

### Entsorgung

Gebinde rieselfrei entleeren und ordnungsgemäß entsorgen

## SYSTEMHINWEISE

---

- Reflecta-Wärmedämmplatten (Siehe technisches Merkblatt)
- Reflecta-P-Fix (Siehe technisches Merkblatt)

## UNTERGRUNDVORBEREITUNG

---

Der Untergrund muss sauber, tragfähig, trocken und fest sowie vollkommen formbeständig sein. Reflecta-Platten werden fest auf dem Untergrund verklebt oder geschraubt.

Weiterhin muss der Untergrund frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett und losen Teilen sein. Kreidende Anstriche sowie feste Lack- und Dispersionsanstriche sind mechanisch restlos zu entfernen. Grobe Unebenheiten sind auszugleichen.

Bei Zement- und Anhydritestrichen ist die Belegreife zu messen.

Geeignete Untergründe sind:

- Beton, Porenbeton, Zementestriche, Anhydritestriche (entsprechende Grundierung erforderlich), Schnellestriche, Trockenestriche

## VERARBEITUNG

---

### Grundierung:

Auf Holzdielenböden, Trocken- und Anhydritestriche, sowie stark saugenden sandende mineralischen Untergründe sind entsprechende Grundierungen aufzubringen.

### Kleben der Reflecta-Platten auf dem Untergrund

- Reflecta-Fix Kleber in einem sauberen Gefäß durch Einrühren in kaltes sauberes Wasser (empfohlen wird die Benutzung einer Rührmaschine mit 600 U/min) homogen anmischen. Es sollte nicht mehr Kleber angemischt werden als in 4 Stunden verarbeitet werden kann.
- Der Verlegemörtel ist mit einem geeigneten Zahnglätter aufzuziehen und abzukämmen. Die Reflecta-Platten werden in der verlegeoffenen Zeit in das frische Kleberbett eingelegt und gleichmäßig eingedrückt. Die anschließenden Platten sind sorgfältig auf Stoß und versetzt aneinanderzulegen. Um Schallbrücken im Sockelbereich zu vermeiden, werden Randstreifen zugeschnitten und mit der Wand verklebt
- Bereits anziehendes Material nicht mit Wasser aufrühren oder mit Pulver mischen.
- Arbeitsgeräte können sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden.

## HINWEISE

---

- Alle Angaben der ca.-Werte und unterliegen raumklimatischen Schwankungen: Die Produktdatenblätter der genannten und eingesetzten Raychem Produkte sind zu beachten.

## VERTRÄGLICHKEIT UND UMWELT

---

- GISCODE D1
- Chromatarm nach TRGS 613
- Maßnahmen zum Unfall- und Gesundheitsschutz, die sich aus dem Sicherheitsdatenblatt und der Kennzeichnung ergeben, sind zu beachten.

**Deutschland**

Tel 0800 181 82 05  
SalesDE@chemelex.com

**Österreich**

Tel 0800 29 74 10  
SalesAT@chemelex.com

**Schweiz**

Tel +41 (41) 766 30 80  
infoCH@chemelex.com



**Raychem Tracer Pyrotenax Nuheat**